

Produktdatenblatt

Dokument:	steinodur® Trennlage						
Dateipfad:	...steinodur Trennlage	Version:	4.0.0.2	Datum:	09.09.2026	erstellt:	DH

Produktbezeichnung:
steinodur® Trennlage

Produktzusammensetzung/Werkstoff:
Polypropylen-Vlies mit innenliegendem microporösem Film

Format:
Breite: 1.500 mm
Länge pro Rolle: 100 lfm

Anwendungsbereich:
System-Trennlage, wasserableitend, diffusionsoffen, auf steinodur® UKD

Verlegehinweis:
Die steinodur® Trennlage wird mit einer Überlappung von 15 cm lose auf den Dämmplatten verlegt. Mit der Verlegung der Trennlage wird im Tiefpunkt des Daches begonnen. Am Dachrand bei Wandanschlüssen, Lichtkuppeln oder anderen Anschlüssen und Durchdringungen wird die Trennlage bis zur Oberkante des Belags hochgezogen.

Technische Daten:

Gewicht	ca. 140 g/m ²
Brandverhalten gem. EN 13501-1	E
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	0,020 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse W1
Zugfestigkeit längs/quer	290/205 N/50 mm
Dehnung längs/quer	45/80 %
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	150/180 N
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +80°C